OECE

SCHEDA TECNICA

POLIURETANICI

230-9016/2 CEOFOND

Tipo di prodotto	fondo poliuretanico bianco
Settore di impiego	
Caratteristiche	copertura: ottima, carteggiabilità: buona, rapidità di essiccazione: buona, tixotropia: buona

DATI TECNICI

Leganti
Pigmenti, Cariche
Solventi

Viscosità	15-17*			s Ford Cup 4 at 20°C
Peso specifico	1,52 (± 0,03)			kg/l
Opacità				Gardner 60°
Punto di infiammabilità	21°C ÷ 55°C			Metodo: tazza chiusa
Residuo secco	74 (± 2)			% peso
Durata a magazzino	24	mesi	a	30°C max
Temperatura di utilizzo	>15°C			vernice, attrezzatura, ambiente

METODO APPLICATIVO

spruzzo bassa pressione, spruzzo alta pressione

	spruzzo bassa pressione			spruzzo alta pressione					
		% peso	*% volume*		*% peso*	*% volume*		*% peso*	*% volume*
Induritore	811-64	25	35	811-64	25	35			
Fotoiniziatore									
Catalizzatore									
Accelerante									
Additivo									
Diluente	922-05	30-40		922-05	30-40				
Reticolante									
Pot-Life	2-3 h			2-3 h					
Viscosità Misc.	14-16 s			14-15 s					

ESSICCAZIONE

	20°C	**50°C**		**g/m²**
Accatastabile	5-6 h	60-70 min		120-180
Carteggiabile	4-5 h	30-40 min		

Note:

(*) La viscosità è relativa al prodotto + catalizzatore + diluente
A + B (25%) + C (25%)
induritore alternativo:
811-52 (50%)
(maggiore elasticità, migliore adesione)

I dati contenuti nella presente comunicazione sono frutto di esperienze pratiche (di laboratorio) ma non possono per la grandissima varietà dei cicli e delle condizioni ambientali essere ritenuti vincolanti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Data: 07/2002

Sherwin-Williams Italy S.r.l. con unico socio
Sede Legale ed Amministrativa: Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) Italia | C.P. 18 | tel. +39 051 770 511 | fax +39 051 777 437
Technical Service: tel. +39 051 770770 | fax+39 051 770521 | servizioclienti@sherwin.com

Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152 | P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180 | Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. | Codice Mecc. Bo 014531
Società soggetta a direzione e coordinamento di - Company under the direction and coordination of: The Sherwin-Williams Company, USA