813-30 INDURITORE DHARMA

Tipo di prodotto	induritore polisocianico per vernici poliuretaniche e acrilico-poliuretaniche
Settore di impiego	fondi, finiture
Caratteristiche	non ingiallente

DATI TECNICI

Leganti	polisocianati alifatici			
Pigmenti, Cariche				
Solventi	esteri, chetoni			
Peso specifico	0,950 (±0,03)			kg/l
Punto di infiammabilità	< 21°C			Metodo: tazza chiusa
Residuo secco	36 (± 1)			
Durata a magazzino	24	mesi	a	30°C max

Note:

Il prodotto teme l'umidità: conservare in contenitori chiusi.

I dati contenuti nella presente comunicazione sono frutto di esperienze pratiche (di laboratorio) ma non possono per la grandissima varietà dei cicli e delle condizioni ambientali essere ritenuti vincolanti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Data: 05/2014