

SCHEDA TECNICA
3 21.07.2014

AQUACOAT 2650

Prodotto di finitura monocomponente
2650-2X

TIPO	Smalto diluibile con acqua.
IMPIEGO	Per il trattamento di superfici in legno, MDF, masonite e truciolati a uso interno.
CARATTERISTICHE SPECIALI	Superficie resistente agli urti con buone proprietà antibloccaggio. Buona adesione al primer e al sottostrato. Buon aspetto della superficie. Essiccazione rapida. Buona resistenza all'acqua, al caffè e all'alcol.

DATI TECNICI

Composto organico volatile (COV)	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).	
Spessore raccomandato della pellicola e quantità di applicazione teorica	Spessore della pellicola (g/m ²) 100	Quantità di applicazione teorica (m ² /l) 8-10
Tempo di essiccazione a +20 °C / 50 % UR	30 minuti	
- essiccazione maneggiabile	Circa 1 ora	
- essiccazione abrasiva		
Tempo di essiccazione a +50 °C / 50 % UR	10-15 minuti	
- essiccazione maneggiabile	Circa 15 minuti	
- essiccazione abrasiva		

I tempi di essiccazione sopra indicati si riferiscono a 100 g di rivestimento umido per m² con buona ventilazione. Prima dell'impilamento assicurarsi che i componenti siano sufficientemente freddi da impedire che la temperatura della pila superi i 25 °C. Ciò ridurrà la possibilità di bloccaggio.

Diluente	Vedi pagina 2.
Pulizia dell'attrezzatura	Acqua e liquido di pulizia TEKNOCLEAN 1949 per lacca a base di acqua.
Grado di lucentezza (60°)	Variante 22: 20 Variante 21: 10 Variante 23: 30
Colori	Disponibile in tutte le colorazioni, ad esempio, di RAL e NCS S.
Primer	AQUA FILLER 2800, TEKNOCOAT AQUA 1875-98, KRISTALL SURF EU o AQUA FILLER 1100.
Conservabilità	Vedere "Altre informazioni".

SALUTE E SICUREZZA	Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).
---------------------------	---

GIRARE

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione della superficie Il legno deve essere privo di polvere di legno e impurità.

Applicazione	<u>Attrezzatura</u>	<u>Diluente</u>
	Air	Acqua
	Airless	Acqua
	Airmix/Aircoat	Acqua

ALTRE INFORMAZIONI

Certi legni come il cedro, la quercia, il mogano, il frassino, ecc. contengono estratti a base di acqua, che possono filtrare attraverso il rivestimento e macchiare le finiture opache.

Per ulteriori informazioni contattare il reparto tecnico Teknos.

Conservabilità: Vedere l'etichetta.

Conservare sigillato nel suo contenitore.

Temperatura ottimale 18-22 °C.

Il prodotto deve essere conservato al riparo dal gelo.

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com.
