

# ANTISTAIN AQUA 5200-01

Primer per applicazione flow coating / ad immersione

ANTISTAIN AQUA 5200 è un primer a base di acqua per il trattamento industriale del legno nuovo destinato all'uso esterno (ad es. porte e finestre).

ANTISTAIN AQUA 5200 riduce al minimo l'ingiallimento dei nodi e del legno dolce con grandi quantità di durame.

## DATI TECNICI

|                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legante:                          | Legante sintetico                                                                                        |
| Residuo secco:                    | Ca. 50 % w/w                                                                                             |
| Viscosità:                        | Ca. 13 secondi, DIN cup 4mm, 20 °C                                                                       |
| Composto organico volatile (COV): | Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).                                                                  |
| Usura teorica:                    | 6-8 m <sup>2</sup> /l<br><br>Può variare a secondo della qualità del legno e del metodo di applicazione. |
| Gamma di colori:                  | Bianco e bianco antico.                                                                                  |

## MODALITÀ DI IMPIEGO

**Pre-trattamento:** Il legno deve essere pulito e privo di polvere di legno e impurità. Il tenore di umidità del legno deve essere pari circa al 13 % e non deve superare il 15 %.

Per il legno tenero si raccomanda l'impregnazione a sottovuoto o il trattamento con un preservante del legno.

**Applicazione:** Da applicare con il metodo ad immersione/flow coating. A causa dell'evaporazione, il residuo secco del liquido va frequentemente regolato con acqua.

**Condizioni per l'applicazione:** Il prodotto è consegnato pronto all'uso. Mescolare il prodotto prima di utilizzarlo.

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Spessore strato – ottenuto con 2 applicazioni flow coating: | 125-175 µm umido |
| Temperatura ambiente e temperatura prodotto ottimali:       | 18-22 °C         |
| Umidità relativa ottimale:                                  | ca. 50 %         |

**Trattamento del sistema:** Le parti trattate con primer vanno protette con una mano di finitura prima di esporle alle intemperie.

**Essiccazione:** Definita a 20 °C e con umidità relativa pari al 50 %:

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Maneggiabile:                            | 1-2 ore |
| Pronto da carteggiare* / riapplicazione: | 2-3 ore |

\*Poiché l'efficacia del prodotto dipende dallo spessore dello strato applicato, è importante non carteggiare troppo la superficie.

I tempi di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali (essiccazione forzata). I tempi di essiccazione sono approssimativi e possono variare in funzione della qualità del legno, delle temperature, dell'umidità, della ventilazione e dello spessore dello strato.

**Pulizia:** Pulire con acqua l'attrezzatura.

**SALUTE E SICUREZZA** Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).

---

**ALTRE INFORMAZIONI**

Confezione: 20, 120 e 1.000 l

Magazzinaggio: Il prodotto va immagazzinato a temperature superiori ai 5 °C. Durata di conservazione a recipiente integro: Vedi l'etichetta "Data di scadenza". Tenere il recipiente ben chiuso dopo ogni uso.

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web [www.teknos.com](http://www.teknos.com).